


# BÂCHE PVC / PVC TARP

**680 PR**

## SES POINTS FORTS / ITS STRENGTHS

- **Qualité 10 ans / 10 years quality**
- **Bâche professionnelle / Professional Tarp PVC**
- **Étanche et imputrescible / waterproof and rot-proof**
- **Traitement Anti UV et Fongicide / Anti UV and Fungicide treatment**
- **Facile à installer / Easy to set up**
- **Ourlet périphérique de 50 mm / 50 mm perimeter hem**
- **Oeillets tous les 25 cm / Eyelets every 25 cm**



Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).  
Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).



## BÂCHE PVC / PVC TARP 680 PR

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL SPECIFICATIONS

Matière / Material

Durée de vie / Lifestyle

Finitions / Finishes

Oeillets inoxydables tous les / Stainless eyelets every

Diamètre intérieur oeillet / Inside eyelet diameter

Traitement UV / UV treatment

Fongicide / Fungicide

PVC

10 ans / 10 years

Ourlet périphérique


Perimete hem

250mm

13mm

Oui / Yes

Oui / Yes



PVC



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Résistance à la rupture / Tensile strength

Résistance à la déchirure / Tear strength

Adhérence / Adhesion

Tenue au froid / Cold resistance

Tenue à la chaleur / Warm resistance

Résistance au feu / Fire resistance

220/210 DaN

30/25 DaN

8 DaN/5cm

-30 °C

+70 °C

< 100mm/min

NF EN ISO1421

DIN 53.363

NF EN ISO 2411

NF EN 1876-2

(Durée du test / Test duration : 24h)

DIN 75 200 ISO 3795 : 1989

Dickson Saint Clair se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit.  
Dickson Saint Clair reserves the right to modify these characteristics in the interest of the product.

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.  
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.  
These values are not contractual.

## BÂCHE PVC / PVC TARP 680 PR



### Coloris / Colors




#9b999c\*




#9c9b97\*



#797d84\*



#f4f5ed\*



#f4f2e5\*



#006cb3\*



#013781\*



#005b4e\*



#f0bf1a\*




#ed6d2e\*



#e75524\*



#991c23\*



#191714\*

\*légères variations de teintes possible / \*possible slight variations of colors

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes. Tecplast se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit. Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire. / This technical information are average values. Tecplast reserves the right to modify these characteristics for the product interest. It is up to the buyer to ensure the compatibility of the product with the use he wants to make of it.



04.79.54.04.80

TECPLAST@TECPLAST.COM